



LAVERLEGNO (Impregnante a solvente)

Impregnante protettivo a solvente per legno per uso interno ed esterno

LAVERLEGNO (Impregnante a solvente) ha un aspetto estetico liscio e semilucido, può essere trasparente o colorato.

Si tratta di un prodotto a base di resine alchidiche lungo olio che unitamente alla scelta di particolari additivi ne garantiscono una perfetta tenuta e resistenza nel tempo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: molto alta
Dilatazione: ottima
Aderenza al supporto: ottima
Presa di sporco: bassa
Resistenza al lavaggio: ottima
Valutazione del grado di brillantezza: semilucido
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: ottima

Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Peso specifico: 0,900+/-0,080 gr./cc.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Essiccazione: in superficie 3/4 ore a T=amb
Fuori impronta 18 ore a T=amb
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con ragia minerale
- Applicazione: pennello-rull- spruzzo

RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto
- Pulire pennelli e attrezzi con ragia minerale dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

CAMPI DI IMPEGO

Le eccellenti caratteristiche delle resine che la costituiscono, penetrando nel legno, lo rendono particolare idoneo alla protezione del legno dalle aggressioni naturali evitando in tal modo la formazione di muffe e funghi.

NORME DI IMPEGO

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- Stuccare e carteggiare con carta finissima se necessario
- Procedere con l'applicazione di una o due mani di LAVERLEGNO (Impregnante a solvente) trasparente o colorato. Continuare il ciclo applicativo con una o due mani di LAVERLEGNO (Flatting a solvente) trasparente o colorata.

RESA :

La resa è mediamente di 12/14 m²/Lt per una mano, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.13 – Lt.2,5 – Lt.0,750

GAMMA COLORI:

Vedi mazzette colori LAVERLEGNO

Disponibile anche in versione cerata.

Le tinte non contemplate nella mazzetta colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione