



LAVERSMAK

Idropittura lavabile per interni smacchiabile.

LAVERSMAK conferisce al supporto trattato una notevole repellenza nei confronti di sostanze liquide idrosolubili di diversa natura garantendo nel contempo al film ottenuto un aspetto estetico liscio, opaco e facilmente smacchiabile (vedi tabella 1).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: molto alta
Dilatazione: alta
Permeabilità al vapore d'acqua: buona
Aderenza al supporto: alta
Punto di bianco: ottimo
Potere coprente: alto
Presenza di sporco: molto bassa
Resistenza al lavaggio: molto alta
Valutazione del grado di brillantezza: opaco
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: ottima

Altre caratteristiche:

- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,200 +/- 0,080 g/ml
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Viscosità: N.D.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Diluizione: 10% con acqua
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rollo-spruzzo
- Essiccazione: secco al tatto 2-3 ore
- Sovrapplicazione: 4-6 ore

CAMPI DI IMPEGO

LAVERSMAK può essere applicato su molteplici supporti purchè asciutti, puliti e compatti quali:

- Intonaco civile
- Cartongesso
- Vecchie pitture
- Pannelli prefabbricati, ecc.

Se applicato in colori chiari su superfici scure o in colori particolarmente forti è buona regola applicare una mano di fondo coprente SATURNO dello stesso colore e in alcuni casi procedere con una terza mano di finitura.

NORME DI IMPEGO

- Su supporti nuovi ben asciutti e stagionati applicare una mano di ISOLANTE ACRILICO diluito con acqua nel rapporto 1:3
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili e previa rasatura applicare una mano di ISOLANTE ACRILICO diluito con acqua nel rapporto 1:3
- Procedere con l'applicazione di LAVERSMAK diluito con acqua (fino ad un massimo del 10%) e dopo 4-6 ore proseguire con la seconda mano (ed eventualmente con la terza).

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

TABELLA 1

Le macchie generate dai prodotti elencati nella tabella che segue possono essere eliminate in maniera efficiente solo rispettando le tempistiche indicate e utilizzando spugne non abrasive bagnate con acqua e detergenti privi di alcool o solventi di altro tipo. La celerità nell'intervento di pulizia spesso rappresenta la soluzione migliore per eliminare in maniera soddisfacente alcune macchie generate da prodotti particolarmente aggressivi quali caffè, vino rosso e alcuni pennarelli per bambini. Oli e grassi non possono essere eliminati.

SOSTANZA	Entro 5 min	Entro 1 ora	Entro 24 ore
Succo di frutta	Eliminato	Eliminato	Eliminato
Cocacola	Eliminato	Eliminato	Eliminato
Salsa di pomodoro	Eliminato	Legg. Visibile	Legg. Visibile
Ketchup	Eliminato	Legg. Visibile	Legg. Visibile
Vino rosso	Legg. Visibile	Legg. Visibile	Visibile
Pennarelli per bimbi	Eliminato	Eliminato	Eliminato
Caffè	Eliminato	Legg. visibile	Visibile

RESA :

La resa è mediamente di 10/12 m²/Lt per una mano per uno spessore globale di 50 microns ca. su intonaco civile tirato a fine e trattato con isolante, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

10 L – 5 L – 1 L

GAMMA COLORI:

Vedi cartelle colori tintometro.

Le tinte non contemplate nella cartella colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Direttiva 2004/42/CE

Categoria a/BA "pitture opache per pareti e soffitti interni"

Valore limite UE COV: 30g/L dal 01/01/2010

Contenuto massimo del prodotto: <30g/L

EUH 208

Contiene: miscela di 5-Cloro-2Metil-2H-Isotiazol-3-one e 2-Metil-2H-Isotiazol-3-one (3:1); può provocare una reazione allergica.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.