



OPAXNOVA

Idropittura lavabile totalmente opaca, ottima copertura per interni e esterni.

OPAXNOVA ha un aspetto opaco e liscio.

Si tratta di un prodotto a base in emulsione di resine di copolimeri vinil-acrilici, prodotti dalle più qualificate aziende prodotti antialga e antimuffa e pigmenti resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: ottimo (film intatto dopo 1000 cicli Gardner).
Permeabilità al vapore d'acqua: alta (ISO EN 7783-2:2001)
Punto di bianco: ottimo (lettura spettrofotometrica)
Potere coprente: ottimo (Unichim 1631)
Presa di sporco: bassa (Uni 10792)
Resistenza al lavaggio: ottima (Uni 10560)
Valutazione del grado di brillantezza: opaco (Uni 9389)
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe (Uni 9805)
Filmabilità alle basse temperature: buona (Uni 10793)

Altre caratteristiche:

- Elevato potere di adesione
- Elevata traspirabilità
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: $1,550 \pm 80$ gr./cc. a 20° C
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco 68/70% (3 ore 120° C)
- Viscosità: N.D. (prodotto tixotropico)
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Tempo tra una mano e l'altra: 8/10 ore
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-ruolo-spruzzo

CAMPI DI IMPEGO

È un prodotto particolarmente adatto ove si richiede una finitura totalmente opaca. Prodotto inodore durante l'applicazione e l'essiccazione. Previa specifica preparazione può essere applicato su:

- Intonaco civile
- Klinkers
- Vecchie pitture
- Mattoni
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli prefabbricati ecc.

NORME DI IMPEGO

- Su supporti nuovi ben asciutti e stagionati applicare una mano di fondo isolante diluito con acqua nel rapporto 1:3
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili e previa rasatura applicare una mano di isolante diluito con acqua nel rapporto 1:3.
- A supporto completamente asciutto e pulito applicare due mani di OPAXNOVA diluito al 20/25% in volume con acqua lasciando intercorrere 3 ore tra una mano e l'altra.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

RESA :

La resa è mediamente di 16/18 m²/Lt per una mano su intonaco civile tirato a fine e trattato con isolante, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.14 – Lt.4

GAMMA COLORI:

Vedi mazzette colori SATURNO

Le tinte non contemplate nella mazzetta colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Pag.2/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.