



PIKASSO ACRYL-SILOSSANICO

Lavabile a base di resine acriliche e siliconiche con buona copertura per interni con notevole traspirabilità.

PIKASSO ACRYL-SILOSSANICO ha un film opaco setoso. Si tratta di un prodotto a base di resine acriliche e siliconiche con cariche lamellari silicee, prodotti antialga, antimuffa e pigmenti resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: buona

Permeabilità al vapore d'acqua: alta

Punto di bianco: buono

Potere coprente: ottimo

Presa di sporco: bassa

Resistenza al lavaggio: buona

Valutazione del grado di brillantezza: opaco

Resistenza alle muffe: resiste alle muffe

Filmabilità alle basse temperature: buona

Altre caratteristiche:

- Elevato potere di adesione
- Elevata traspirabilità
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: $1,570 \pm 0,050$ gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco 70% (3 ore 120° C)
- Viscosità: N.D. (prodotto pastoso)
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C

- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rotolo-spruzzo

CAMPI DI IMPEGO

E' adatto alla verniciatura di molti supporti e con la sua copertura e la sua traspirabilità è indicato in ambienti umidi. Previa specifica preparazione può essere applicato su:

- Intonaco civile
- Klinkers
- Vecchie pitture
- Mattoni
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli prefabbricati ecc.

NORME DI IMPEGO

- Su supporti nuovi ben asciutti e stagionati applicare una mano di ISOLANTE ACRILICO diluito con acqua nel rapporto 1:3
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili e previa rasatura applicare una mano di ISOLANTE ACRILICO diluito con acqua nel rapporto 1:3.
- A supporto completamente asciutto e pulito applicare due mani di PIKASSO diluito al 20/25% in volume con acqua lasciando intercorrere tre ore tra una mano e l'altra.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

RESA :

La resa è mediamente di 8/10 m²/Lt per una mano su intonaco civile tirato a fine e trattato con isolante, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.14 – Lt.4

GAMMA COLORI:

Vedi mazzette colori SATURNO

Le tinte non contemplate nella mazzetta colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.