



## ATX-42

Rivestimento plastico bucciato lucido per interni ed esterni.

ATX-42 è un prodotto a base di copolimeri vinil-versatati e resine stirolo- acriliche con aggiunta di cariche silicee, prodotti antialga e antimuffa e pigmenti resistenti alla luce.

### *CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Resistenza all'abrasione umida: molto alta  
Permeabilità al vapore d'acqua: buona  
Punto di bianco: ottimo  
Potere coprente: ottimo  
Presa di sporco: bassa  
Resistenza al lavaggio: ottima  
Valutazione del grado di brillantezza: lucido  
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe  
Filmabilità alle basse temperature: ottima

### Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,250+/- 0,080 gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco: 60/70 % (3 ore a 120°C)
- Viscosità: N.D.(prodotto pastoso)
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Essiccazione: fuori tatto 8/10 ore a 20°C secco duro entro le 48 ore
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rotolo-spruzzo-rasa-tampone

### *CAMPI DI IMPEGNO E NORME D'IMPIEGO*

Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato in quegli ambienti dove sono richiesti frequenti lavaggi quali: scuole, ospedali, uffici pubblici ecc.  
Il prodotto si presenta in pasta morbida, densa e pronta all'uso se si desidera ottenere una buccia alta.  
Si applica, dopo opportuna applicazione di fondo ISOLANTE ACRILICO, a rotolo a raso, non diluito, in uno strato regolare, quindi si può rullare o tamponare quando è leggermente appassito ( a 15'-20' dall'applicazione a 20°C).  
Il prodotto forma uno strato non molto elevato e non corregge i grossi difetti e le ondulazioni del supporto, per tali motivi i migliori risultati si ottengono su muri riquadrati con intonaci fini. Per fondi di vecchia fattura e per superfici di cemento prefabbricato (che non garantiscono un buon ancoraggio) è necessario l'allontanamento dei precedenti trattamenti.  
Resiste molto bene all'ossidazione dei raggi ultravioletti e agli ambienti umidi. È praticamente insolubile in acqua perciò impermeabilizza molto bene il supporto. E perfettamente lavabile con acqua e i comuni detergenti e grazie poi al contenuto di silici pirolizzate forma un reticolo con spiccate caratteristiche termoisolanti e fonoassorbenti.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



**RACCOMANDAZIONI:**

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con tempo piovoso
- Non applicare il prodotto con temperature esterne inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80% per non compromettere il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate e al riparo dal gelo.

**RESA :**

La resa è mediamente di 2 m<sup>2</sup>/Lt a due mani su intonaco civile tirato a fine e trattato con ISOLANTE ACRILICO, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto nonché del sistema di applicazione usato.

**CONFEZIONI :**

Lt.13 – Lt.5

**GAMMA COLORI:**

Vedi cartella colori SATURNO

Le tinte non contemplate nelle mazzette colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.