



## QUARZO NOVA GRAFFIATO

Rivestimento murale plastico a base di resine viniliche in dispersione acquosa

QUARZO NOVA GRAFFIATO è caratterizzato da un aspetto estetico ruvido.

Si tratta di un prodotto a base di resine viniliche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, inerti micronizzati, prodotti antialga e antimuffa e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali che ne garantiscono l'utilizzo sia all'esterno che all'interno.

### *CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Traspirabilità: alta  
Permeabilità al vapore d'acqua: buona  
Elasticità: alta  
Potere coprente: alto  
Riempimento: ottimo  
Resistenza al lavaggio: buona  
Valutazione del grado di brillantezza: opaco  
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe  
Filmabilità alle basse temperature: ottima

### *Altre caratteristiche:*

- Ottimo potere di adesione
- Buona copertura
- Resistenza ai raggi U.V.
- Idrorepellenza
- Resistenza agli alcali e piogge acide
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,600 +/- 0,050 gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco: 75 +/- 0,5 % in peso (3 ore a 120°C)
- Viscosità: N.D.(prodotto tixotropico)
- Temperatura di applicazione: 5-35 °C
- Essiccazione in profondità: 18 ore
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: raso di plastica o acciaio inox (non va utilizzata raso di ferro o acciaio comune perché potrebbero determinare macchie)

### *CAMPI DI IMPEGO*

È un prodotto che si distingue per la sua ottima resistenza. Trova impiego in diversi ambiti, infatti previa specifica preparazione può essere applicato su:

- Intonaco civile
- Calcestruzzo a vista
- Vecchie pitture
- Mattoni e tufo
- Pannelli prefabbricati ecc.

### *RACCOMANDAZIONI:*

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con tempo piovoso
- Non applicare il prodotto con temperature esterne inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80% per non compromettere il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate e al riparo dal gelo.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



#### *NORME DI IMPEGO*

- Su calcestruzzo, mattoni e intonaci nuovi ben asciutti e stagionati applicare una mano di fondo ISOLANTE ACRILICO diluito con acqua nel rapporto 3:1 avendo cura di eliminare prima eventuali incoerenze del supporto.
- Applicare una mano di QUARZO NOVA A PENNELLO (di un colore simile al GRAFFIATO) diluito con acqua al 20/25%. Dopo 24 ore applicare una mano omogenea di GRAFFIATO con raso di acciaio inox e ripassare poi la superficie con raso di plastica con pressione costante in senso verticale al fine di uniformare il prodotto in superficie. Lavare di tanto in tanto la spatola con acqua.
- Su supporti vecchi o già verniciati asportare films già esistenti specie se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili e procedere come descritto precedentemente.
- Su superfici trattate con intonaci a base di calce o pitture a calce è opportuno intervenire preventivamente con una mano di RASOL-PLIOPLAST (isolante a solvente). A supporto asciutto e pulito procedere come descritto precedentemente.
- Il prodotto va applicato in una sola mano.

#### *RESA :*

La resa è mediamente di 3,5 Kg/m<sup>2</sup> a una mano su intonaco civile tirato a fine e trattato con ISOLANTE ACRILICO e QUARZO NOVA A PENNELLO, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto nonché del sistema di applicazione usato.

#### *CONFEZIONI :*

Kg. 25

#### *GAMMA COLORI:*

Vedi cartella colori e QUARZO NOVA A PENNELLO

Le tinte non contemplate nelle mazzette colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.